



押出法ポリスチレンフォーム断熱材、JIS製品記号：XPS3aD λ : 0.022W/(m・K) の熱貫流率表

■ 軸組構法

【熱貫流率の単位：W/(m²・K)】

断熱種類	部位	屋根の熱貫流率 (通気層あり)		天井の熱貫流率	壁の熱貫流率 (通気層あり)		床の熱貫流率		外壁 (基礎壁)
		野地上	垂木間充填	桁上	充填	外張 ※1	その他床		
製品厚さ	工法・仕様 JIS表示 熱抵抗値						根太間	大引間	一般部 基礎壁 (玄関) 基礎壁 (浴室)
[mm]	[m ² ・K/W]	—	垂木90mm	—	柱105mm	—	根太60mm	大引105mm	—
40	1.8	0.505	0.707	0.505	0.718	0.495	0.697	0.642	0.513
50	2.3	0.403	0.581	0.403	0.596	0.397	0.587	0.536	0.408
55	2.5	0.373	0.540	0.373	0.556	0.368	0.549	0.501	0.377
60(30+30) ※3	2.8	0.336	0.494	0.347	0.511	0.331	0.508	0.462	0.339
65(25+40) ※3	2.9	0.325	0.473	0.314	0.489	0.321	—	0.444	0.328
70(30+40) ※3	3.2	0.296	0.438	0.296	0.454	0.292	—	0.413	0.299
75	3.4	0.279	0.414	0.279	0.430	0.276	—	0.392	0.282
80(40+40) ※3	3.6	0.265	0.393	0.265	0.217	0.262	—	0.373	0.267
85(30+55) ※3	3.9	0.245	0.368	0.245	0.385	0.243	—	0.351	0.247
90	4.1	0.234	0.351	0.234	0.367	0.231	—	0.336	0.235
95(40+55) ※3	4.3	0.223	—	0.223	0.352	0.221	—	0.322	0.225
105 (50+55) ※3	4.8	0.201	—	0.214	0.321	0.199	—	0.294	0.202
115 (40+75) ※3	5.2	0.186	—	0.201	0.297	※2	—	0.274	0.187
130 (40+90) ※3	5.9	0.164	—	0.164	—	※2	—	—	0.165
140 (50+90) ※3	6.4	0.152	—	0.152	—	※2	—	—	0.153
150 (75+75) ※3	6.8	0.143	—	0.143	—	※2	—	—	0.144

断熱種類	部位	壁の熱貫流率			
		付加断熱※ のときの外張			
製品厚さ	工法・仕様 JIS表示 熱抵抗値	充填部 断熱	柱105mm R値2.8	充填部 断熱	柱105mm R値2.6
[mm]	[m ² ・K/W]	ロックウール・グラスウール		セルローズファイバー・インシュレーションファイバー	
25	1.1	0.279		0.289	
30	1.4	0.256		0.265	
40	1.8	0.231		0.238	
50	2.3	0.206		0.212	
55	2.5	0.198		0.203	
75	3.4	0.167		0.171	
90	4.1	0.149		0.153	

※1 外張断熱又は付加断熱の場合で、下地材などにより、断熱材を貫通する熱橋部を有する場合は、断熱材の熱抵抗値に0.9を乗じて計算してください。(本計算では0.9を乗じてません)

※2 木造住宅 構造別防火認定における押出法ポリスチレンフォーム断熱材厚さの範囲が20mm～90mm (一部100mm) のため、厚さは100mmまでとしています。

木造住宅 構造別防火認定範囲外 (建築基準法22条指定区域外等) で厚さ100mmを超える製品を使用する場合はお問い合わせください。

※3 規格厚さでの組み合わせとなります。掲載した組み合わせ以外の場合はお問い合わせください。