



押出法ポリスチレンフォーム断熱材、JIS製品記号：XPS3aD  $\lambda$ ：0.022W/(m・K) の熱貫流率表

■ 枠組壁工法

【熱貫流率の単位：W/(m・K)】

断熱種類	部位	屋根の熱貫流率（通気層あり）				壁の熱貫流率（通気層あり）			床の熱貫流率			外壁（基礎壁）
		野地上	垂木間充填			充填		外張※	その他床			
			2×4	2×6	2×8	2×4	2×6		根太間			
製品厚さ [mm]	JIS表示 熱抵抗値 [m <sup>2</sup> ・K/W]		垂木89mm	垂木140mm	垂木184mm	たて枠89mm	たて枠140mm	－	2×4	2×6	2×8	－
40	1.8	0.505	0.707	0.707	0.707	0.797	0.797	0.495	0.620	0.620	0.620	0.513
50	2.3	0.403	0.581	0.581	0.581	0.667	0.667	0.397	0.516	0.516	0.516	0.408
55	2.5	0.373	0.540	0.540	0.540	0.622	0.622	0.368	0.482	0.482	0.482	0.377
60(30+30) ※3	2.8	0.336	0.494	0.494	0.494	0.574	0.574	0.331	0.443	0.443	0.443	0.339
65(25+40) ※3	2.9	0.325	0.473	0.473	0.473	0.549	0.549	0.321	0.426	0.426	0.426	0.328
70(30+40) ※3	3.2	0.296	0.438	0.438	0.438	0.511	0.511	0.292	0.396	0.396	0.396	0.299
75	3.4	0.279	0.414	0.414	0.414	0.485	0.485	0.276	0.376	0.376	0.376	0.282
80(40+40) ※3	3.6	0.265	0.393	0.393	0.393	0.461	0.461	0.262	0.358	0.358	0.358	0.267
85(30+55) ※3	3.9	0.245	0.368	0.368	0.368	0.435	0.435	0.243	0.336	0.336	0.336	0.247
89	4.0	0.239	0.358	0.358	0.358	0.422	0.422	0.237	0.327	0.327	0.327	－
90	4.1	0.234	－	0.351	0.351	－	0.415	0.231	－	0.322	0.322	0.235
95(40+55) ※3	4.3	0.223	－	0.336	0.336	－	0.398	0.221	－	0.308	0.308	0.225
100(50+50) ※3	4.6	0.209	－	0.318	0.318	－	0.378	0.207	－	0.292	0.292	0.211
105(50+55) ※3	4.8	0.201	－	0.305	0.305	－	0.363	※2	－	0.281	0.281	0.202
115(40+75) ※3	5.2	0.186	－	0.283	0.283	－	0.337	※2	－	0.261	0.261	0.187
130(40+90) ※3	5.9	0.164	－	0.252	0.252	－	0.302	※2	－	0.234	0.234	0.165
140(50+90) ※3	6.4	0.152	－	0.235	0.235	－	0.282	※2	－	0.218	0.218	0.153
150(75+75) ※3	6.8	0.143	－	－	0.221	－	－	※2	－	－	0.206	0.144

断熱種類	部位	壁の熱貫流率			
		付加断熱※のときの外張			
		充填部 断熱	たて枠89mm(2×4) R値2.3	充填部 断熱	たて枠89mm(2×4) R値2.2
製品厚さ [mm]	JIS表示 熱抵抗値 [m <sup>2</sup> ・K/W]	ロックウール・グラスウール		セルローズファイバー・インシュレーションファイバー	
25	1.1	0.324		0.330	
30	1.4	0.294		0.299	
40	1.8	0.262		0.266	
50	2.3	0.230		0.234	
55	2.5	0.220		0.223	
75	3.4	0.183		0.185	
90	4.1	0.162		0.164	

※1 外張断熱又は付加断熱の場合で、下地材などにより、断熱材を貫通する熱橋部を有する場合は、断熱材の熱抵抗値に0.9を乗じて計算してください。（本計算では0.9を乗じてません）

※2 木造住宅 構造別耐火認定における押出法ポリスチレンフォーム断熱材厚さの範囲が20mm～90mm（一部100mm）のため、厚さは100mmまでとしています。

木造住宅 構造別耐火認定範囲外（建築基準法22条指定区域外等）で厚さ100mmを超える製品を使用する場合はお問い合わせください。

※3 規格厚さでの組み合わせとなります。掲載した組み合わせ以外の場合はお問い合わせください。