

押出成形シート

# アクリエース®MS



一般MS (透明)



UVインクジェット印刷  
(アクリエース®UV)



グレースモーク



材料	MS樹脂
意匠	フラット : 透明 : グレースモーク色
主用途	内装建材 : 採光面材 その他 : 冷蔵ショーケース : 什器、ディスプレイ、他

試験項目	試験方法(JIS)	単位	アクリエース®MS	アクリル(参考)	備考
比重	K-7112	-	1.13	1.19	
吸水率	K-7209	%	0.2	0.3	
曲げ強度	K-7203	MPa	108	118	
曲げ弾性係数	K-7203	GPa	3.7	3.4	
シャルピー衝撃値	K-7110	J/m <sup>2</sup>	16	19	無し

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。アクリルは文献値です。

- ◆ アクリエース®MS板はMS樹脂製押出成形シートです
- ◆ 一般MS (透明) は、アクリル同等の透明性で綺麗な外観を有し、耐候性に優れます
- ◆ 吸湿性がアクリルより低く、寸法安定性に優れ反りにくい材料です
- ◆ UVインクジェットプリンターのインキ密着に優れ、ダイレクト印刷が可能です

## 株式会社JSP

産業資材事業部 産業資材部  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2 (新日石ビル)  
TEL.03-6212-6343 FAX.03-6212-6336